



## Viking Microdispers

### *Microdispersionsgrunder*

Mikrodispersionsgrunder - forankringsgrunder til grunding af sugende underlag inden malebehandling og inden opsætning af vægbeklædning.

Grunding sikrer en ensartet og jævnt sugende bund, der ikke drysser.

### *Anvendelsesområder*

Grundbehandling af ubehandlet puds, gips, gipskarton, beton, spartel og velafrenset kalk, ude som inde.

### *Behandling*

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Der grundes en gang med microdispers inden malebehandling. Microdispers skal suge ind i underlaget og må ikke danne film.

Hvis den grundede flade ser våd eller blank ud, når den er tør, skal den slibes inden videre behandling.

Overgrunding kan være årsag til forringet vedhæftning.

Type	Mikrodispersionsgrunder
Anvendelse	Puds, gips, kalk og beton
Bindemiddel	Akrylmikrodispersion
Glans (v. 60° indfald )	Ikke relevant
Vægtfylde	0,99-1,05 kg/ltr
Forbrug	Ca. 15 m <sup>2</sup> /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF	4 timer
Overmalbar/slibbar	Efter 4 timer
Fuld slidstyrke	Ikke relevant - grunder
Påføringsmetode	Pensel, rulle ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Klar m. blå røbefarve
Emballagestørrelser	10 ltr
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	<10 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	00-1
CLP signalord	-
CLP symboler	-
V. nr.	441-000040

*Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.*