



Viking Sockelfärg

Akryl-Oljeemulsion

Produktbeskrivning

Promal sockelfärg är en fyllig, halvmatt och ånggenomtränglig sockelfärg med tillsatt medel mot beväxning.

Användningsområde

Färgbeläggning utomhus av torra mineraliska och lodrätta ytor av puts, betong, lättbetong, tegel med mera. Ej lämplig på ytor som behandlats med silikatfärg.

Behandling

Omröres grundligt före och efter användning.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fri från föroreningar och lämplig för färgbehandling.

Smutsiga ytor rengörs noggrant och tvättas med grundrengöringsmedel, därefter sker grundmålning

Obehandlade mineraliska underlag med restalkali och starkt förvittrade underlag skall grundas med mikrodispers. Övriga mineraliska underlag kan i de flesta fall grundas med förtunnad sockelfärg.

Som utgångspunkt behandlar man i två omgångar, i varje omgång stryks ett heltäckande lager färg på.

Typ	Akryl-oljeemulsion
Användning	Utvändig puts och betong
Bindemedel	Akrylat och alkydolja
Glans (vid 60 grader)	C:a 25 halvmatt
Densitet	C:a 1,2 kg/l
Förbrukning	6-8 m ² /l beroende på underlag
Förtunning	Vatten
Torktid vid 23°C/50 % RF	1-3 timmar
Övermålningsbar/slipbar	Efter 6 timmar
Full slitstyrka	7 dagar
Appliceringsutrustning	Pensel, rulle eller spray
Underlag - temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Lufttemperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfuktighet	Bäst vid 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Färger	Svart & Ljusgrå
Förpackningsstorlek	2,5 liter
Rengöring av verktyg	Tvål och vatten
Förvaring	Svalt, frostfritt och tätt förslutet
Hållbarhet	2 år efter tillverkning
Produktens VOC-värde	22-27 g/liter
EU VOC-gränsvärde (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Säkerhet (MAL 1993)	00-1
CLP signalord	-
CLP Symboler	-
V. nr.	451-

Om produkten som används utgörs av flera olika batchnummer bör dessa först blandas tillsammans för att undvika glans- och färgskillnader.

Ovanstående information baseras på laborietester såväl som praktiska försök. Ett generellt ansvarstagande för färgbehandlingens resultat är ej möjlig på grund av de många yttre faktorer som spelar in såsom yta, appliceringsteknik etcetera. Det åligger användaren att efter en tid inhämta nya och revidera produktblad. Vi förbehåller oss rätten att att revidera informationen utan förvarning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.