

Zn-595

Zink spray

Beskrivelse: Zn-595 med samme egenskaber som varmgalvanisering. Giver korrosionsbeskyttelse på alle rene metaloverflader.

Overfladen bliver stærk og velegnet til maling eller lakering. Yder også rustbeskyttelse uden efterbehandling! Til overfladebehandling af varmforzinkede dele, reparation af ridser på galvaniserede overflader, (se DIN 50976) hulrumsforsegling, undervognsbehandling og beskyttelse.

Anvendes til lydisoleringsanlæg, udstødnings- og luftanlæg, suge studser, rørbojninger, varmevekslere, olieklere. Produktet yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø, og kan modstå pludselig voldsom termisk belastning helt op til +400°C.

Anvendes til montage på stålkonstruktioner, borehuller og svejseømme i forbindelse med gitterkonstruktioner, stålbygninger, ståldøre og -karme, garageporte, stålfacader, autoværn, broer og andre krævende stålkonstruktioner.

Til udendørs rørsystemer. Som grunder ved reparationer indenfor alle industrier, f.eks. auto, landbrug, fly, skibe og maskiner.

Egenskaber:

- Hurtigtørrende langtidsbeskyttelse af metaloverflader
- Supplement til varmgalvanisering
- Korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og 53167
- Krakelerer ikke, kan overlakeres
- Varmebestandig op til +400°C
- Salttågetestet mindst 540 timer
- Vejrbestandig, tåler frost

Anvendelse:

Forbehandling af emner: Kun rene metaloverflader egner sig til forzinkning. Jern, stål og blik affedtes, slibes metalblank med sandpapir eller stålbørste. Større overflader kan sandblæses. Ryst dåsen meget grundigt inden brug.

Påføres i kryds- eller cirkelbevægelser i en afstand af 20-30 cm. Optimal beskyttelse opnås ved 2-3 behandlinger.

Tekniske data:

Varenummer:	25285 Spray
Vægt:	601 g
Farve:	Zinkgrå
Rækkeevne:	2,8 - 3,2 m ²
Støvtør/hærdet:	5 min./24 t.
Varmebestandig:	400°C
Produktregistrerings nummer:	710425
Drivmiddel:	Propan/butan

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.