



## Viking Vægffærg glans 2

### Oljeemulsionsfærg

#### Produktbeskrivning

Viking vægffærg glans 2 ær en fyllig, ånggenomslepplig fasadfærg med tillsatt medel mot bevæxning. Ger ett kalkmatt utseende.

#### Anvændningsområde

Færglæggning av torra, absorberande ytor av puts, betong, lættbetong, kalksandsten och fasadskivor. Kan anvændas på fastsittande kalk och cementpulverfærger men ej på ytor målade med silikatfærger.

#### Behandling

Omrøres grundligt fõre og efter anvændning.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast og fri från fõroreningar og læmplig fõr færgbehandling.

Smutsige ytor rengõrs noggrant og tvætts med grundrengõringsmedel, dærefter sker grundmålning

Obehandlade mineraliske underlag med restalkali og stærkt fõrvittrade underlag skall grundas med mikrodispers. Ævriga mineraliske underlag kan i de fleste fall grundas med fõrtunnad vægffærg.

Som utgångspunkt behandlar man i två omgångar, i varje omgång stryks ett heltæckande lager færg på.

Typ	Akryl-oljeemulsion
Anvændning	Utvændig puts og betong
Bindemedel	Torkande olja og ren akryl
Glans (vid 60 grader)	2-3 helmatt
Densitet	C:a 1,3 kg/l
Fõrbrukning	6-8 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag
Fõrtunning	Vatten
Torktid vid 23°C/50 % RF	1-3 timmar
Ævermålningbar/slipbar	Efter 6 timmar
Full slitstyrka	7 dagar
Appliceringsutrustning	Pensel, rulle eller spray
Underlag - temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Lufttemperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfuktighet	Bæst vid 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Færger	Vit, skagengul & bornholmsrød
Fõrpackningsstorlek	10 liter
Rengõring av verktyg	Tvål og vatten
Fõrvaring	Svalt, frostfritt og tætt fõrslutet
Hållbarhet	2 år efter tillverkning
Produktens VOC-værde	<30 g/liter
EU VOC-grænsværde (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Sækerhet (MAL 1993)	00-1
CLP signalord	-
CLP Symboler	-
V. nr.	480-3

*Om produkten som anvænds utgõrs av flera olika batchnummer bõr dessa fõrst blandas tillsammans fõr att undvika glans- og færgskillnader.*

*Ovanstående information baseras på laboratorietester såvæl som praktiske fõrsõk. Ett generellt ansvarstagande fõr færgbehandlingens resultat ær ej møjlig på grund av de mångar yttre faktorer som spelar in såsom yta, appliceringsteknik etcetera. Det åligger anvænderen att efter en tid inhæmta nya og revidera produktblad. Vi fõrbehåller oss rætten att revidera informationen utan fõrvarning. Vi reserverar oss fõr eventuella tryckfel.*