

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Vejstribemaling 0182 - xxxxx

<b>Type:</b>	Stribemaling på basis af urethanalkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Afstribning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser.
<b>Egenskaber:</b>	Lysægte og vejrbestandig maling med god dækkeevne og slidstyrke.
<b>Tørstof:</b>	67 % vægt      45 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Undergrunden skal være ren og støvfri.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan gøres med mineralisk terpentin.		

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	-
Berøringstør	1 time 20 °C	-

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 175 µm      Tørfilm: 80 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 5 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin 79120.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

## Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: info@esbjergpaints.dk

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)