



2018-06-11

Namn:	Falu Vapen Röd färg - Sprutfärg	
Typ:	Helmatt traditionell röd slamfärg	
Art. Nr:	45920	
Användningsområde:	För målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä.	
Förbehandling:	<p>Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm.</p> <p>Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner allt löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Avlägsna allt damm och träfibrer. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden. Undersök om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä och grått väderslitet/gråträ tas bort. Var noga med att fasaden är torr innan målning, panelen får högst ha en fuktkvot på 17 %</p> <p>Vid risk för mögelsporer: behandla fasaden först med mögelhämmande medel.</p> <p>Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen Röd färg.</p> <p>OBS! Olämpliga underlag: Underlag tidigare målat med Falu Röd färgs kulörer Verde, -Terra – Ockra, samt slamfärger med hög linoljehalt.</p>	
Målning:	Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. Spruta färgen till full täckning i tunt skikt. Nya ytor sprutas i två skikt.	
Appliceringsmetod:	Röd färgsspruta	
Färgåtgång:	1 liter räcker till cirka 2-3 m ²	Vid teoretisk torrfilm av 50 µm. Rekommenderas ej över 100 µm torrfilm totalt.
Torktider:	Dammtorr efter 1 timme	Genomtorr efter 1 dygn Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas	
Rengöring redskap:	Ljummet vatten och såpa.	
	Tekniska data	
Linoljehalt:	Linolja 6 %	
Torrhalt :	Viktorrhalt: 26%±2	Volymtorrhalt: 16%±2
VOC:	VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)	Produktens VOC: 0 g/l
Densitet:	Cirka 1,10-1,15 Kg/l	
Glansgrad:	Helmatt	
Lagring:	Lagras torrt och rumstemperatur	
Lagringstid:	I öppnad förpackning 2 år	

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	faluvapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		