



Viking Mikrodispers

Mikrodispersionsgrundning

Mikrodispersionsgrundning – grundning av absorberande ytor innan färgbehandling och innan uppsättning av väggbeklädnad.

Grundningen säkerställer ett enhetligt och jämnt absorberande underlag.

Användningsområde

Grundbehandling av obehandlad puts, gips, gipskartong, betong, spackel och väl rengjort kalk, invändigt såväl som utvändigt.

Behandling

Omröres grundligt före och under användning. Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fri från föroreningar.

Det grundas en gång med mikrodispers innan färgläggning. Mikrodispers skall absorberas in i underlaget och får inte bilda en hinna.

Om den grundade ytan ser våt eller blank ut när den är torr så bör den slipas innan vidare behandling.

Om för mycket grundning stryks på kan det leda till sämre vidhäftningsförmåga.

Typ	Mikrodispersionsgrundning
Användning	Put, gips, kalk och betong
Bindemedel	Akrylmikrodispersion
Glans (vid 60 grader)	Ej relevant
Densitet	0,99–1,05 kg/l
Förbrukning	C:a 15 m ² /l beroende på underlaget
Förtunning	Vatten
Torktid vid 23°C/50 % RF	4 timmar
Övermålningsbar/slipbar	Efter 4 timmar
Full slitstyrka	Ej relevant - grundning
Appliceringsutrustning	Pensel, rulle eller spray
Underlag - temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Lufttemperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfuktighet	Bäst vid 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Färger	Genomskinlig m. blått spårämne
Förpackningsstorlek	10 liter
Rengöring av verktyg	Tvål och vatten
Förvaring	Svalt, frostfritt och tätt förslutet
Hållbarhet	2 år efter tillverkning
Produktens VOC-värde	<10 g/liter
EU VOC-gränsvärde (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Säkerhet (MAL 1993)	00-1
CLP signalord	-
CLP Symboler	-
V. nr.	441-000040

Om produkten som används utgörs av flera olika batchnummer bör dessa först blandas tillsammans för att undvika glans- och färgskillnader.

Ovanstående information baseras på laborietester såväl som praktiska försök. Ett generellt ansvarstagande för färgbehandlingens resultat är ej möjlig på grund av de många yttre faktorer som spelar in såsom yta, appliceringsteknik etcetera. Det åligger användaren att efter en tid inhämta nya och revidera produktblad. Vi förbehåller oss rätten att att revidera informationen utan förvarning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.